А-Силиконы - Слепочные материалы

hydrorise® Putty

Normal & Fast Set

А-силикон очень высокой вязкости



Применение

- Несъемные протезы
- Материал для любых техник оттиска: двухэтапной или одномоментной в несъемном протезтровании

Характеристики

- Пропорция при смешивании 1:1
- Конечная твердость 60 Шор-А
- Идеальное соотношение между временем обработки/затвердевания (эффект Snap-set):
  - Длительное время обработки
  - Минимальное время пребывания в полости рта
- Биосовместимость
- Синего цвета
- Аромат сладкой мяты

Преимущества

- Повышенная прочность на разрыв
- Превосходное упругое восстановление
- Повышенная стабильность размеров
- Возможность немедленной отливки модели
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- 3 года гарантии

Технические данные	Normal Set	Fast Set
ISO 4823 - ADA 19	Тип 0 Очень густая консистенция	Тип 0 Очень густая консистенция
Соотношение при замешивании База/Катализатор	1:1	1:1
Общее время обработки (23°C/73°F)	2'	1' 30"
Пребывание в полости рта	3' 30"	2' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	5' 30"	4'
Деформация при сжатии (мин - макс)	1 - 3 %	1 - 3 %
Упругое восстановление	> 99 %	> 99 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %	< 0,20 %
Твердость (По Шору А)	60 ± 2	60 ± 2

Упаковка	
C207010	**Hydrorise Putty - Normal Set** - 2 x 300 мл банки (База + Катализатор) Hydrorise Putty Normal
C207011	**Hydrorise Putty - Fast Set** - 2 x 300 мл банки (База + Катализатор) Hydrorise Putty Fast
C207012	**Economy Pack - Normal Set** - 2 x 900 мл банки (База + Катализатор) Hydrorise Putty Normal
C207013	**Economy Pack - Fast Set** - 2 x 900 мл банки (База + Катализатор) Hydrorise Putty Fast
C207071	**Trial Kit - Fast Set** 2 x 100 мл банки (База + Катализатор) Hydrorise Putty Fast + Hydrorise Light Fast, 50 мл + Hydrosystem + 6 желтых смесительных наконечников