ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
воска зуботехнического
«БЕЛОВАКС®»
для CAD/CAM фрезерования
по ТУ 9391-104 -45814830-2007

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Воск зуботехнический «Беловакс» для CAD/CAM фрезерования (далее по тексту – воск «Беловакс» для CAD/CAM фрезерования) предназначен для изготовления вкладок, коронок, вставок, литых кламмеров, полукоронок, дуг и каркасов бюгельных и мостовидных протезов методом литья по выплавляемым моделям. Кроме того, воск может быть использован для демонстрации пациенту последующей зуботехнической работы.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Воск «Беловакс» для CAD/CAM фрезерования выпускается в виде дисков изготовленных из смеси парафина и полиэтилена. Диски могут быть окрашены в синий или белый цвет. Воск различного цвета не отличается по своим физико-химическим свойствам.

Диски воска «Беловакс» для CAD/CAM фрезерования легко поддаются фрезерованию на CAD/CAM установке.

При выгорании зольность воска «Беловакс» не превышает 0,10 %.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Диск воска помещают в фрезеровальную установку и проводят процесс фрезерования требуемых изделий.

После завершения процесса фрезерования каркас извлекают с помощью твердосплавных боров, алмазного диска или электрошпателя.

Обработку полученного изделия при необходимости рекомендуется проводить с помощью твердосплавного бора. После окончательной обработки изделия оно может быть использовано для демонстрации пациенту зуботехнической работы или для изготовления протезов методом литья по выплавляемым моделям.

Важные ограничения в обработке:

- Необходимо соблюдать требуемую толщину каркасов и размеры коннекторов между единицами конструкции зубного протеза;

– Не фрезеровать диски на несовместимом CAD/CAM оборудовании.

ФОРМА ВЫПУСКА

Материал выпускается в виде заготовок дисковидной формы (дисков) диаметром 95,0; 98,0; 101,0 мм и толщиной 10,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 25,0 мм	- 1 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом темном прохладном месте при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Избегать попадания прямых солнечных лучей!

Срок хранения – **5 лет**.

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.